

## MŰSZAKI ADATLAP

### MFiX BLP 900 – Prémium ragasztó spray

#### TERMÉK LEÍRÁS

Az MFiX BLP 900 prémium kontaktragasztó spray azonnali ragasztóereje és nagy hőállósága tökéletes választássá teszi autóiipari felhasználásra. Alkalmos HPL, GRP, szivacs, műbőr, bőr, kárpitanyagok, polifoam és alumínium ragasztására a legkülönbözőbb anyagokhoz, beleértve az MDF, forgácslap, rétegelt lemez és számos más faipari anyagot. Az MFiX BLP 900 kemény és tartós kötést hoz létre a felületi dekoranyagok és az összes szokásos faanyag között. A PVC-re érzékeny felületek ragasztására is alkalmas, de a lágyító mennyisége nem haladhatja meg a 16 %-ot. Kiadósság 70-80 g/m<sup>2</sup>.

#### FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Távolítson el minden nedvességet és zsírt a ragasztandó felületről. Óvatosan permetezze a ragasztóanyagot mindkét ragasztandó felületre. A megfelelő eredmény érdekében a ragasztani kívánt felület hőmérséklete legyen +16 °C és +27 °C között. A felület és a spray közötti ideális távolság 30 cm. Próbálja meg az anyagot egy rétegben felvinni a felületekre. Várjon 2-4 percet, majd fordítsa össze a két felületet, erősen nyomja össze vagy hengerelje, hogy minden ponton érintkezzen a ragasztó, a két felület között. Majd várjon legalább kétszer annyi időt, mint amennyit száradni hagyta az anyagot. Ezek után, ha elegendő kontaktragasztót juttatott a két felületre, és megfelelő időt várt a ragasztó megszáradásával, a termék mozgatható. Használat előtt végezzen próba ragasztást!

#### KISZERELÉS

500 ml x 12 db / karton

#### BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK

A termék használata előtt győződjön meg róla, hogy elolvasta a Biztonsági adatlapot.

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi utca 4.

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8.

Web: [www.balker.hu](http://www.balker.hu)

*Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul. Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlónak / felhasználónak magának kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)*

Kiadás dátuma: -

Tel: +36-1/209-0763

Tel.: +36-20/364-7804

E-mail: [info@balker.hu](mailto:info@balker.hu)

Átvizsgálás: -

## TOVÁBBI UTASÍTÁS

- Ezt a terméket kétoldalas ragasztáshoz tervezték. A legjobb eredmény érdekében a ragasztó és a ragasztandó felületek hőmérsékletének +16 és +27 °C között kell lennie.
- Megfelelő szellőzés mellett használja a terméket.
- Használat előtt minden esetben ellenőrizze a ragasztó és a ragasztandó anyagok összeférhetőséget. Bizonyos anyagokat roncsolhat a ragasztó.
- Ragasztás előtt 48 órán keresztül hagyja, hogy a ragasztó és a ragasztandó anyagok akklimatizálódjanak a normál szobahőmérséklethez (minimum 18 °C). Ne lépje túl a ragasztó nyitott idejét.
- Vegye figyelembe, hogy a ragasztó száradási ideje függ a hőmérséklettől, a páratartalomtól és a ragasztani kívánt felületektől. A teljes ragasztóerő eléréséig várjon legalább 24 órát.
- Amennyiben eltömődne a szórófej, tisztítsa meg.

## TÁROLÁS

- Megfelelő tárolás esetén minőségét megőrzi a gyártástól számított 18 hónapig.
- Ne tárolja +50 °C meghaladó helyiségben.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ne tárolja közvetlenül betonon.
- Tartsa távol a hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől.
- Az legjobb teljesítményhez tárolja +18 °C-on, de legalább +10 °C felett.

## MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Viszkozitás	350 Cps
Szárazanyag tartalom	28-30 %
Szín	Átlátszó
Kiadósság	70-80 g/m <sup>2</sup>
Tűzvesélyesség	Gyúlékony oldószer, gyúlékony hajtóanyaggal
Hőállóság	Maximum +120 °C
Alkalmazási hőmérséklet	+15 °C és +27 °C között
Nyitott idő	2-4 perc
Használat	Kétoldalas

Tartsa figyelembe, hogy a ragasztó száradási ideje függ a hőmérséklettől, páratartalomtól és a ragasztani kívánt felületektől. A teljes ragasztóerő eléréséig várjon legalább 24 órát.

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi utca 4.

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8.

Web: [www.balker.hu](http://www.balker.hu)

*Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul. Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlónak / felhasználónak magának kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)*

Kiadás dátuma: -

Tel: +36-1/209-0763

Tel.: +36-20/364-7804

E-mail: [info@balker.hu](mailto:info@balker.hu)

Átvizsgálás: -