

MŰSZAKI ADATLAP

MFiX BLP 400 – Asztalosipari ragasztó spray

TERMÉK LEÍRÁS

Az MFiX BLP 400 egy nagy teljesítményű kontaktragasztó spray, amely kemény és tartós kötést hoz létre a felületi dekoranyagok és az összes szokásos faanyag között, ezért tökéletes választás az asztalosipari felhasználásra. Alkalmas HPL, GRP és alumínium ragasztására a legkülönbözőbb anyagokhoz, beleértve az MDF, forgácslap, rétegelt lemez és számos más faipari anyagot. Olyan tartós ragasztásra tervezték, ahol szükség van az azonnali ragasztóerőre és nagy hőállóságra. A nyomásérzékeny szórófejnek köszönhetően az alkalmazásnak megfelelő szélességű ragasztó szórható ki a flakonból. Nem alkalmas polisztirol, PP, PE, PVC és egyéb ipari műanyagok, valamint lágyítókat tartalmazó elemek ragasztására.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Távolítson el minden nedvességet és zsírt a ragasztandó felületről. Óvatosan permetezze a ragasztóanyagot mindkét ragasztandó felületre. A megfelelő eredmény érdekében a ragasztani kívánt felület hőmérséklete legyen +16 °C és +27 °C között. A felület és a spray közötti ideális távolság 30 cm. Próbálja meg az anyagot egy rétegben felvinni a felületekre. Ezután 10 percen belül fordítsa össze a két felületet, erősen nyomja össze vagy hengerelje, hogy minden ponton érintkezzen a ragasztó, a két felület között. Majd várjon legalább kétszer annyi időt, mint amennyit száradni hagyta az anyagot. Ezek után, ha elegendő kontaktragasztót juttatott a két felületre, és megfelelő időt várt a ragasztó megszáradásával, a termék mozgatható. Használat előtt végezzen próba ragasztást! A ragasztó maradványokat könnyedén eltávolíthatja MFiX Citronella Tisztítóval vagy MFiX X Clean-nel.

KISZERELÉS

500 ml * 12 db/karton

BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK

A termék használata előtt győződjön meg róla, hogy elolvasta a Biztonsági adatlapot.
Gyermekektől elzárva tartandó!

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi utca 4.
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8.
Web: www.balker.hu

Tel.: +36-1/209-0763
Tel.: +36-20/364-7804
E-mail: info@balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul. Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlónak/felhasználónak magának kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.

Kiadás dátuma: 2026. március

TOVÁBBI UTASÍTÁS

- Ezt a terméket kétoldalas ragasztáshoz tervezték. A legjobb eredmény érdekében a ragasztó és a ragasztandó felületek hőmérsékletének +16 és +27 °C között kell lennie.
- Megfelelő szellőzés mellett használja a terméket.
- Használat előtt minden esetben ellenőrizze a ragasztó és a ragasztandó anyagok összeférhetőséget. Bizonyos anyagokat roncsolhat a ragasztó.
- Ragasztás előtt 48 órán keresztül hagyja, hogy a ragasztó és a ragasztandó anyagok akklimatizálódjanak a normál szobahőmérséklethez (minimum +18 °C). Ne lépje túl a ragasztó nyitott idejét.
- Vegye figyelembe, hogy a ragasztó száradási ideje függ a hőmérséklettől, a páratartalomtól és a ragasztani kívánt felületektől. A teljes ragasztóerő eléréséig várjon legalább 24 órát.
- Amennyiben eltömődne a szórófej, tisztítsa meg MFiX Citronella Tisztítóval.

TÁROLÁS

- Megfelelő tárolás esetén minőségét megőrzi a gyártástól számított 24 hónapig.
- Tárolja száraz és hűvös helyen, +10 °C és +25 °C között.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ne tárolja közvetlenül betonon.
- Tartsa távol a hőtől/sziktától/nyílt lángtól/forró felületektől.

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Kémiai összetétel	Szintetikus gumi és gyanták keveréke
Szárazanyag tartalom	Kb. 36 %
Szín	Borostyán
Oldószer	Klórozott szénhidrogén
Hőállóság	Maximum +108 °C
Nyitott idő	Maximum 10 perc

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi utca 4.

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8.

Web: www.balker.hu

Tel.: +36-1/209-0763

Tel.: +36-20/364-7804

E-mail: info@balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul. Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlónak/felhasználónak magának kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.

Kiadás dátuma: 2026. március