

MŰSZAKI ADATLAP

MFiX BLP 500 – Univerzális ragasztó spray

TERMÉK LEÍRÁS

Az MFiX BLP 500 egy nagy teljesítményű kontaktragasztó spray, amely kemény és tartós kötést hoz létre a felületi dekoranyagok és az összes szokásos faanyag között, ezért tökéletes választás az asztalosipari felhasználásra. Alkalmas HPL, GRP és alumínium ragasztására a legkülönbözőbb anyagokhoz, beleértve az MDF, forgácslap, rétegelt lemez és számos más faipari anyagot. Olyan tartós ragasztásra tervezték, ahol szükség van az azonnali ragasztóerőre és nagy hőállóságra. Kiadósság 70-80 g/m².

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Távolítson el minden nedvességet és zsírt a ragasztandó felületről. Óvatosan permetezze a ragasztóanyagot mindkét ragasztandó felületre. A megfelelő eredmény érdekében a ragasztani kívánt felület hőmérséklete legyen +16 °C és +27 °C között. A felület és a spray közötti ideális távolság 30 cm. Próbálja meg az anyagot egy rétegben felvinni a felületekre. Várjon 2-4 percet, majd fordítsa össze a két felületet, erősen nyomja össze vagy hengerelje, hogy minden ponton érintkezzen a ragasztó, a két felület között. Majd várjon legalább kétszer annyi időt, mint amennyit száradni hagyta az anyagot. Ezek után, ha elegendő kontaktragasztót juttatott a két felületre, és megfelelő időt várt a ragasztó megszáradásával, a termék mozgatható. Használat előtt végezzen próba ragasztást!

KISZERELÉS

500 ml x 12 db / karton

BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK

A termék használata előtt győződjön meg róla, hogy elolvasta a Biztonsági adatlapot.

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi utca 4.

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8.

Web: www.balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul. Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlónak / felhasználónak magának kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)

Kiadás dátuma: -

Tel: +36-1/209-0763

Tel.: +36-20/364-7804

E-mail: info@balker.hu

Átvizsgálás: -

TOVÁBBI UTASÍTÁS

- Ezt a terméket kétoldalas ragasztáshoz tervezték. A legjobb eredmény érdekében a ragasztó és a ragasztandó felületek hőmérsékletének +16 és +27 °C között kell lennie.
- Megfelelő szellőzés mellett használja a terméket.
- Használat előtt minden esetben ellenőrizze a ragasztó és a ragasztandó anyagok összeférhetőséget. Bizonyos anyagokat roncsolhat a ragasztó.
- Ragasztás előtt 48 órán keresztül hagyja, hogy a ragasztó és a ragasztandó anyagok akklimatizálódjanak a normál szobahőmérséklethez (minimum 18 °C). Ne lépje túl a ragasztó nyitott idejét.
- Vegye figyelembe, hogy a ragasztó száradási ideje függ a hőmérséklettől, a páratartalomtól és a ragasztani kívánt felületektől. A teljes ragasztóerő eléréséig várjon legalább 24 órát.
- Amennyiben eltömődne a szórófej, tisztítsa meg.

TÁROLÁS

- Megfelelő tárolás esetén minőségét megőrzi a gyártástól számított 18 hónapig.
- Ne tárolja +50 °C meghaladó helyiségben.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ne tárolja közvetlenül betonon.
- Tartsa távol a hőtől/sziktától/nyílt lángtól/forró felületektől.
- Az legjobb teljesítményhez tárolja +18 °C-on, de legalább +10 °C felett.

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

| | |
|-------------------------|---|
| Viszkozitás | 350 Cps |
| Szárazanyag tartalom | 28-30 % |
| Szín | Átlátszó |
| Kiadósság | 70-80 g/m ² |
| Tűzvesélyesség | Gyúlékony oldószer, gyúlékony hajtóanyaggal |
| Hőállóság | Maximum +120 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet | +15 °C és +27 °C között |
| Nyitott idő | 2-4 perc |
| Használat | Kétoldalas |

Tartsa figyelembe, hogy a ragasztó száradási ideje függ a hőmérséklettől, páratartalomtól és a ragasztani kívánt felületektől. A teljes ragasztóerő eléréséig várjon legalább 24 órát.

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi utca 4.

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8.

Web: www.balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul. Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlónak / felhasználónak magának kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)

Kiadás dátuma: -

Tel: +36-1/209-0763

Tel.: +36-20/364-7804

E-mail: info@balker.hu

Átvizsgálás: -